



Selectarc HBMnCr

Exceptionnelle résistance aux chocs

Propriétés & Applications

Electrode basique synthétique et à haut rendement (140%) destinée au rechargement de toutes pièces soumises en général à des chocs très importants. Très intéressante en sous-couche avant rechargement dur, lorsque de fortes épaisseurs sont à déposer. Permet de redonner le volume voulu à la pièce, puis de terminer le rechargement avec une ou deux passes de Selectarc type HBA ou HB63. Le dépôt entièrement austénitique présente une résistance exceptionnelle aux chocs et à l'usure, due à la précipitation de carbures amenée par chocs et écrouissage. La dureté du dépôt obtenue, passe ainsi de 200-250 Brinell (à l'état brut de soudage), à 400-500 Brinell (après écrouissage). La haute teneur en chrome augmente fortement la résistance à l'abrasion et à la cavitation.

Principales applications : Réparation de pièces usées ou protection des pièces neuves. Industrie ferroviaire (rails, coeurs de voies, aiguillages). Carrières et mines (mâchoires de concasseurs, godets de drague, batteurs, traitement des ordures, broyeurs à bois et à pierres, tôles de blindage...)

Nuances d'acières soudables

Acières austénitiques au manganèse:

DIN 17145 et 17155 : X110Mn14
AFNOR : Z120M12

Caractéristiques Mécaniques du Métal Déposé

Dureté (état brut de soudage)

~ 260 HB

Obtenu dans le métal hors dilution

Dureté (état écroui)

400-500 HB

Intensités Moyennes & Conditions d'Emploi

Electrode	ØxL (mm)	2,5x350	3,2x350	4,0x450	5,0x450
Intensité	(A)	90	130	160	220

Etuvage des électrodes : 300°C/1h, si nécessaire. Souder avec un apport d'énergie minimum (faible intensité, passes tirées, cordons courts, immersion d'une partie de la pièce sous l'eau), afin de respecter une température entre passes de 250°C maxi. Ne pas préchauffer la pièce à souder !

ind.13



= +

Responsabilité: Ce document a pour objet d'aider l'utilisateur dans le choix du produit. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit choisi est adapté aux applications auxquelles il le destine. La société FSH Welding Group se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Les descriptions, illustrations et caractéristiques sont fournies à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de FSH Welding Group.

Fumées: Consultez les informations sur la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.