



TIG 11/3M

Ancienne référence : TIG Z12CNDV12

Désignation normalisée

ISO 14343-A : W Z 12 3 MoV

AIR 9117 : Z12CNDV12

Propriétés et Applications

Baguette d'apport pour le soudage TIG d'aciers de composition chimique similaire type Z12CNDV12.

Principales applications : Réparation des pâles de turbine.

Analyse Chimique type (%)

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu	V	P	S	N
Min	0.08		0.50	11.00	2.00	1.50	-	0.25			0.020
Max	0.15	0.35	0.90	12.50	3.00	2.00	-	0.40	0.035	0.025	0.040
Type	0.12	0.30	0.70	11.8	2.7	1.7	0.10	0.30	0.020	0.005	0.030

Caractéristiques Mécaniques type du métal déposé*

	R _{p0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Dureté (HB)
Min	780	930	14	286
Max		1130		331
Type	840	1020	19.5	295

* Après TTAS à 1050°C/0h30/Air + 650°C/1h/Air

Paramètres et Conditions d'emploi

Procédé	Gaz de protection
TIG = -	ISO 14175 : I1 (Ar) 6-12 l/min Envers: I1 (Ar) / N1 (Azote) : 3-6 l/min