



TIG 20/10S

Ancienne référence : TIG 308LSi

Désignation normalisée

AWS A5.9 : ER308LSi

ISO 14343-A : W 19 9 L Si

Propriétés et Applications

Baguette d'apport à bas carbone et teneur en Silicium augmentée pour le soudage TIG des aciers inoxydables du type 304 et 304L, stabilisé au Niobium type 347 et stabilisé au Titane type 321. Utilisable pour des applications avec température de service variant de -120°C à +350°C.

Prouit également disponible en bobine pour le soudage TIG automatisé (TIG orbital).

Principales applications : Chaudronnerie, tuyauterie, appareil sous pression...

Nuances soudables:

Aciers inoxydables d'usage général

UNS	Alloy	EN 10088	N° de Mat.
S30400	304	X5CrNi18-10	1.4301
S30403	304L	X2CrNi19-11	1.4306
S32100	321	X6CrNiTi18-10	1.4541
S34700	347	X6CrNiNb18-10	1.4550

Analyse Chimique type (%)

	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	P	S	Co	N
Min		0.65	1.0	19.5	9.0			-			-	-
Max	0.03	1.00	2.5	21.0	11.0	0.5	0.5	-	0.03	0.02	-	-
Type	0.015	0.90	1.8	20.0	10.0	0.10	0.10	0.01	0.02	0.015	0.12	0.06

Ferrite Delong : 6-12%

Caractéristiques Mécaniques type du métal déposé

	R _{p0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	KV (J)
Min	320	510	35	-
Max				-
Type	430	600	38	+20°C : 110 -196°C : 50

Paramètres et Conditions d'emploi

Procédé	Gaz de protection
TIG = -	ISO 14175 : I1 (Ar) 6-12 l/min Envers: I1 (Ar) / N1 (Azote) : 3-6 l/min

Une protection de l'« envers » de la soudure avec un gaz Argon ou Azote ou une latte de cuivre évitera le phénomène de « rochage ». Il sera procédé de même pour les tuyauteries.

FT Fr-TN03-200407

Responsabilité: Ce document a pour objet d'aider l'utilisateur dans le choix du produit. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit choisi est adapté aux applications auxquelles il le destine. La société FSH Welding Group se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Les descriptions, illustrations et caractéristiques sont fournies à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de FSH Welding Group.

Fumées: Consultez les informations sur la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.