



TIG CUNI10

Ancienne référence : TIG CuNi90.10

Désignation normalisée

ISO 24373 : S Cu 7061 (CuNi10)

Propriétés et Applications

Baguette d'apport pour le soudage TIG des Cupro-nickel de type CuNi90/10.

Principales applications : Offshore, installations de désalinisation, installation navales et industries chimiques.

Nuances soudables :

UNS	Alliage	DIN	N° de Mat.
C70600	CuNi90/10	CuNi10Fe1Mn	2.0872

Analyse Chimique type (%)

	Fe	Mn	Ni+Co	P	Pb	Si	C	Ti	S	A/T	Cu
Min	0.5	0.5	9.0					0.1			
Max	2.0	1.5	11.0	0.02	0.02	0.2	0.05	0.5	0.02	0.4	Bal.
Type	1.4	0.8	10.5	0.004	0.01	0.02	0.01	0.4	0.004	<0.4	Bal.

Caractéristiques Mécaniques type du métal déposé

	R _{p0.2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)
Min	-	-	-
Max			
Type	150	320	26

Paramètres et Conditions d'emploi

Procédé	Gaz de protection
TIG = -	ISO 14175: I1 (100% Ar) / I2 (100% He) / I3 (Ar+ 5-30%He) 5-10 L/min

Préchauffage des pièces épaisses entre 200°C (>6mm) et 500°C (>15mm)

FT Fr-TU12-251211

Responsabilité: Ce document a pour objet d'aider l'utilisateur dans le choix du produit. Il appartient à l'utilisateur de vérifier que le produit choisi est adapté aux applications auxquelles il le destine. La société Selectarc Group se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Les descriptions, illustrations et caractéristiques sont fournies à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Selectarc Group.

Fumées: Consultez les informations sur la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande.